




**Общие сведения**

Размер панели	1820 x 145
Общая толщина	14 mm
Количество досок в упаковке	6
вложенная длина	максимум 1 полка из 6
м <sup>2</sup> в упаковке	1,583 m <sup>2</sup>
кг в упаковке	11,99 kg

**Структура панели**

Верхний слой	Источники, сертифицированные по системе PEFC	EN 13489	± 3 mm
Основная доска	Источники, сертифицированные по системе PEFC		Ель
Нижний слой	Источники, сертифицированные по системе PEFC	шпон	2 mm
Шип и паз		Длина	Uniclic
		Ширина	Uniclic Multifit



**Гарантия**

Применение в жилых помещениях	Условия прилагаются к каждой упаковке	33 года
Соединения Uniclic - Multifit		Пожизненная
Коммерческое применение		По запросу
Wood for Life Edge Protect +	Предоставляется гарантия от загрязнения поверхности структуры	10 лет
"Wood for Life" Surface & Edge Protect + (lacquered products only)	Предоставляется гарантия от остатков загрязнения на краях, которые накапливаются в течение ряда лет во время обслуживания	10 лет

**Поверхностный слой**

Вид древесины	Дуб
Происхождение	Европа
Отделка	Пропитка УФ-маслом
	УФ-отверждаемый лак
	Устойчивое к царапинам покрытие
Естественное разнообразие	В оригинале пол может отличаться от образца, так как каждая планка имеет свой неповторимый рисунок
Обработка поверхности	См. каталог/веб-сайт

**Классификация**

According to EN 13489:2002 Free Class

	Nature	Marquant	Vibrant
	Face of the element		
Sound sapwood	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained
Knots	Permitted if max 20 mm fully filled	Permitted if max 50 mm half or fully filled	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Checks/Cracks	Not permitted	Permitted if Closed Crack ≤ 1/2 of the plank	Permitted unlimited
Bark pockets	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Lightning shake	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Grain structure	Grain width ≤ 80 mm	Unlimited	Unlimited
Sound heart	Permitted	Permitted	Permitted
Colour variation	Mild natural variation	Lively variation	Very lively variation
Stick marks	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Medullary ray	Permitted	Permitted	Permitted
Biodeterioration	Not permitted	Not permitted	Not permitted
	Non-visible parts		
	All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring		

Монтаж		Требования стандарта		
Плавающий монтаж		Укладка на подложку Quick-Step	См. инструкции по укладке	
Укладка на клей на черновой пол		Полимерная смола Quick-Step MS	См. инструкции по укладке	
Общие характеристики готового пола	EN 13489	l между смежными элементами: перепад по высоте	≤ 0,20	
		перепад по ширине (мм)	≤ 0,20	
		коробление в продольном направлении, %	≤ 0,1	
		коробление в поперечном направлении, %	≤ 0,2	
Размерная устойчивость	ISO 24339	Коробление по короткой стороне, макс., %	≤ 0,30	
		Изменение отн. влажности в диапазоне	Коробление по короткой стороне, мин., %	≥ - 0,20
		Компенсационные швы по короткой стороне (мм)	≤ 0,20	
		Компенсационные швы по длинной стороне (мм)	≤ 0,30	
Теплые полы	Подходит	См. специальные инструкции по укладке		

Классификация				
Устойчивость к истиранию	SIS 923509	Сыплющийся песок		800–1000
	DIN 68861	S33		100–1050
Устойчивость к образованию пятен	EN 13442			class 3
		Пол с "Wood for Life" Surface Protect + (Только лак)		класс 5
CE	EN 14342:2013	аккредитованный орган сертификации	0766 EPH, Дрезден	DOP: на упаковке
Офисные кресла на роликах	ISO 4918	Протестировано с подложкой		25.000
Сопrotивление скольжению	CEN/TS 15676: 2008	маятниковый тест	Зависит от структуры и обработки поверхности	USRV 37-57
Выделение формальдегида	EN 717-1			≤ E1
ПХФ	CEN/TR 14823:2004			≤ 5 ppm
Тепловое сопротивление	EN12664:2001			0,14 м²К/Вт
Реакция на огонь	EN 13501-1			Dfl-s1

Экологические сертификаты				
AFFSET	A	Франция		
PEFC	PEFC/07-32-37			
EPD	По запросу			
Higieniczny	HK/B/0149/03/2017	Польша		

