QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

# Технический паспорт
# Клей для ПВХ-плитки

# ПВХ-плитка

## Основная информация


Универсальный водно-дисперсионный однокомпонентный клей для внутренних работ, для приклеивания ПВХ-плитки на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

- Водно-дисперсионный клей
- Высокая начальная клеящая способность
- Морозостойкий при транспортировке
- Термоустойчив (допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания)
- Длительное время укладки
- Подходит для отапливаемых полов и под мебель на роликах

## Назначение

Клей предназначен для приклеивания на впитывающих и невпитывающих влагу основаниях для:

- всех типов ПВХ-плитки
- ковровых и текстильных покрытий в рулонах и плитке, с различными подложками (требуется предварительное тестирование на совместимость материалов).

| | **Клей QUICK-STEP** |
|---|---|
| **Артикул** | QSVGLUE6,5,<br>QSVGLUE10 |
| **Консистенция** | Средняя вязкость |
| **Плотность** | 1,04 г/см$^3$ |
| **Цвет** | Светло-бежевый |
| **Состав** | Дисперсия сополимера на акриловой основе, минеральный наполнитель, вода, функциональные добавки |
| **Условия хранения** | 15 месяцев (в целостной заводской упаковке).<br>Хранить в закрытой упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 25°C. Беречь от замерзания. Вскрытую упаковку использовать в кратчайшие сроки |
| **Относительная влажность воздуха** | 65% |

# ПВХ-плитка

| | Клей QUICK-STEP |
|---|---|
| **Расход** | 280-310 г/м² (шпатель A1/A2) |
| **Открытое время** | от 100 до 150 минут * |
| **Время подсушки** | от 10 до 20 минут (на впитывающее основание) *<br>от 40 до 60 минут (невпитывающее основание) * |
| **Время укладки (рабочее время)** | до 90 минут * |
| **Время затвердевания** | 48 часов * |
| **Температура применения** | не ниже + 15 °C |

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматривают как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

## Дополнительная информация

1. Допускается кратковременное замораживание при транспортировке. В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путём и затем тщательно перемешать. Не допускается размораживание клея в горячей воде или при помощи отопительных приборов
2. Утилизация: не сливать остатки клея на землю или в канализацию. Затвердевший продукт и его тару утилизировать как строительные отходы
3. Соблюдайте инструкцию по использованию клея для виниловой плитки QUICK-STEP® и укладки клеевой ПВХ-плитки QUICK-STEP®, а также инструкцию для вспомогательных материалов